

ULTRA MF (SÉRIE)

HUILES MULTIFONCTIONNELLES

DESCRIPTION

Huiles de type "Premium" à base de paraffine et d'additifs choisis de haute qualité. Sa formulation maîtrisée permet une multitude d'applications en facilitant l'organisation de la lubrification, diminuant le nombre de référence et les erreurs d'application.

APPLICATIONS

ULTRA MF 10 / 22

- ⇒ Recommandables pour la lubrification de broches, des têtes, de coussinets à de hautes vitesses, et des unités pneumatiques d'entretien.

ULTRA MF 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220

- ⇒ Recommandées pour la lubrification des roulements industriels, engrenages hydrauliques, coulisses...
- ⇒ Pour machines dans les industries graphiques, textile, du papier, chimique, métallurgique, etc...

PROPRIÉTÉS

- Grand pouvoir de lubrification et antiusure.
- Résistance à l'oxydation et corrosion.
- Excellente comportement de la viscosité en ce qui concerne la température.
- Elles évitent la formation de mousse et possèdent une bonne action en désémulsion.

NIVEAU QUALITÉ:

ULTRA MF 10 / 22

- DIN 51 524 Part 2 (HLP)
- AFNOR NF E 48-603 HM

ULTRA MF 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220

- DIN 51 524 Part 2 (HLP)
- AFNOR NF E 48-603 HM
- AGMA 250.04
- DIN 51 517 Part 3 (CLP) / ISO 6743/6 - (CKC)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Norme	Valeurs typiques								Un.
ISO VG		10	22	32	46	68	100	150	220	
Aspect		Jaune pâle/ambre transparent								
Densité à 15°C.	ASTM D-1298	0,849	0,862	0,861	0,87	0,887	0,887	0,890	0,892	gr/cm ³
Viscosité à 40°C.	ASTM D-445	9,43	23,22	32	46	68	100	150	220	°C
Indice de viscosité	ASTM D-2270	97	106	100	100	100	100	100	100	-
Point de fluidité	ASTM D-97	-27	-27	-24	-24	-21	-18	-18	-15	°C
Point d'Inflammation	ASTM D-92	165	200	215	225	235	245	250	254	°C
Essai FZG (A/8,3/90)	ISO 14635-1	10	11	11	12	> 12	> 12	> 12	> 12	passee

Rev: 03/18

Les informations présentées dans ce document se basent sur nos connaissances à la date de révision indiquée. Nous nous réservons le droit de les modifier. Ces informations ne libèrent pas l'utilisateur de la responsabilité d'essayer le produit sur son application spécifique. Les données indiquées représentent des valeurs moyennes et ne constituent pas des spécifications de produit. Pour toute ultérieure information s'adresser au Service Technique de COGELSA. COGELSA n'est pas responsable de dommages provoqués par une utilisation inappropriée du produit.